

Descripción: Description: Description:	Mosaico de vidrio reciclado Recycled Glass Mosaic . Mosaïque de verre recyclé.	Matt CARPE							
Uso: Use: Utilisation:	Revestimiento decorativo de paredes y suelos, piscinas, spas y zona wellness. Decorative covering of walls and floors, swimming pools, spas and wellness area. Revêtement décoratif des murs et sols, piscines, spas et zone de bien-être								
Enmallado: Meshed: Maillé:	Unión con punto de poliuretano Union with polyurethane point Union avec pointe polyuréthane								
Propiedades: Properties: Propriétés:	UNE-EN ISO 10545-3	Absorción de agua. Water absorbtion. Absorption d'eau			0,1%				
	UNE-67-1011:1985+1M	Dureza al Rayado de la Superficie Mohs. Scratch Hardness Accord- ing Mohs. Dureté des rayures superficielles Mohs			4				
	UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las Manchas. Stain Resistance. Résistance aux Taches			Class 5				
	UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia Química. Chemical Resistance. Résistance Chimique			A / LA / HA				
	UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la Helada. Frost Resistance. Résistance au Gel			Resists				
	UNE-EN 16165 Anexo A	Resistencia al deslizamiento. Método de la rampa con pie descalzo. Slip resistance. Barefoot ramp test. Résistance au glissement. Test de rampe pieds nus.			Class C				
	UNE-EN 16165 Anexo B	Resistencia al deslizamiento. Método de la rampa con pie calzado. Slip resistance. Shod ramp test. Résistance au glissement. Méthode de la rampe avec chaussures.			R10				
	UNE-EN 16165 Anexo C	Resistencia al Deslizamiento. Ensayo del péndulo en húmedo. Slip Resistance. Pendulum wet test. Résistance au Glissement. Essai au pendule humide.			Class 2				
	UNE-EN 16165 Anexo C	Resistencia al Deslizamiento. Ensayo del péndulo en seco. Slip Resistance. Pendulum dry test. Résistance au Glissement. Essai au pendule sec.			58 - Uso en zonas interiores secas. Superficies con pendiente menor que el 6%. - Use in dry interior zones. Surfaces with a slope of less than 6% - Utilisation dans les zones intérieures sèches. Surfaces dont la pente est inférieure à 6 %.				
	ANSI A326.3	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF). Dynamic Coefficient of Friction (DCOF). Coefficient de friction dynamique (DCOF)			0,64				
	UNE 138001	Resistencia al desgaste por tránsito peatonal. Resistance to wear by pedestrian traffic.			H6				
	UNE-EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial. Resistance to Surface abra- sión.			PEI 2				
Medio ambiente: Environment: Environnement:	UNE-EN ISO 14021	Contenido en reciclado. Recycled content. Contenu en recyclage			 96%				
Dimensiones: Dimensions: Dimensions:	Tesela Tile Tuile	50 x 50 x 5.6 mm 2” x 2” x 0.22”							
	Placa Plate Plaque	310 x 310 x 5.6 mm 12.2” x 12.2” x 0.22”	36	teselas/placa tiles/plate tuilles/plaque					
Embalaje: Packaging: Conditionnement:	Caja Box Boîte	320 x 320 x 122 mm 12.6” x 12.6 x 4.8”	20	placas/cajas plates/box plaques/boîte	22 kg 49 lb	2 m² 2,4 yd²			
	Palet Pallet Pallette	1000 x 1000 x 890 mm 39.4” x 39.4” x 35.0”	54	cajas/palet boxes/pallet boîtes/pallette	1198 kg 2641 lb	108 m² 129 yd²			
	Europalet Europallet Europalette	1200 x 800 x 872 mm 47.2” x 31.5” x 34.3”	36	cajas/palet boxes/pallet boîtes/pallette	814 kg 1795 lb	72 m² 86 yd²			
 Residuo*: Waste*: Déchets*:	Placa sin usar Unused Plate Plaque inutilisée	Vidrio Glass Verre			20 01 02				
	Placa + residuo de obra Plate + work residue Plaque + Résidus de travail	Construcción Construction Construction			17 01 03				

*Según legislación de la UE, en su defecto se consultarán las leyes y disposiciones locales que regulen la eliminación de residuos.

*In accordance with EU legislation, in the absence of such legislation, local laws and regulations governing waste disposal shall be consulted.

*Conformément à la législation de l'UE, en l'absence d'une telle législation, les lois et règlements locaux régissant l'élimination des déchets doivent être consultés.